КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

КВК-523 СЕРЫЙ, КВК-524 БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Для внутренних и наружных работ. Применяется для создания надежных герметизирующих и соединительных швов работоспособных в различных средах и устойчивых к вибрационным нагрузкам. Используется при монтаже герметизации подоконников, дверных порогов, декоративных панелей, лестничных ступеней и других строительных элементов из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твердые пластмассы кроме (ПЭ,ПП и фторопласта), дерево. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: образует постоянно эластичный прочный долговечный шов, не требует предварительного грунтования. Однородный, тиксотропный, не растекается и не сползает по шву, сохраняет эластичность в течение всего срока службы. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).

СВОЙСТВА.

- Не дает усадки и не образует пузырьков.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, стеклу, металлам, гипсокартону, дереву, ПВХ и др.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Высокая эластичность и деформационная подвижность.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от –60°С до +100°С.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°С до +35°С.
- Клей-герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать **KU-9100 «Удалитель силикона»**.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения герметика.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Выдавить герметик сплошной полосой. Сформировать шов смоченным в мыльном растворе шпателем или пальцем. После отверждения герметик можно окрашивать большинством ЛКМ.
- Очистка загрязнённых участков от неотверждённого герметика осуществляется с помощью растворителя (ацетона, уайт-спирита) непосредственно после нанесения, не дожидаясь отверждения герметика.
- Застывший клей-герметик удалить механически.
- Склееные изделия можно эксплуатировать при температуре от –60 °С до +100 °С.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от –20 °С до +25 °С в сухом месте.

СОСТАВ.

гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незасохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Объём наполнения, мл	280±2	
2	Внешний вид	Однородная паста	
3	Плотность, г/см³	1,5±0,1	ГОСТ 15139-69
4	Время образования поверхностной плёнки (при +23 °С и отн. влажности воздуха 50%)	Не менее 15 минут	
5	Скорость отверждения (при +23 °С и отн. влажности воздуха 50%)	2,5–4,0 мм/24 часа	
6	Твёрдость по Шору А	40±5	ГОСТ 263
7	Сопротивление стеканию	Не более 1 мм	ГОСТ Р 59523
8	Усадка, %	Не более 1	
9	Максимальное удлинение, %	Не менее 500	ISO 37
10	Максимальное напряжение при разрыве, МПа	Не менее 2,0	ISO 37
11	Максимальное напряжение при разрыве соединительных швов, МПа	Не менее 1,3 (Al-Al)	ISO 8339
12	Максимальное удлинение, %	Не менее 350 (Al-Al)	ISO 8339
13	Сдвиг на образцах дерево-дерево (толщина клеевого соед. 1мм), МПа	Не менее 1,5	ISO 4587
14	Деформационная устойчивость, %	±20	ISO 9047

УПАКОВКА.

Туба 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019



КВК-523 серый
EAN: 4606445043693
ITF: 14606445043690

КВК-524 белый
EAN: 4606445041545
ITF: 14606445041542

Произведено ООО «РусТА».
Россия, 142455, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли,
ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222. Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru
Служба поддержки: **info@kudo-bond.ru**